



Katalogový list:

DRÁŽKOVÁ IZOLACE ERGOFOL NK a NKN

Všeobecně:

NK a NKN jsou drážkové izolace určené pro motory tepelné třídy H (180°C). Drážkové izolace NK se vyrábí spojením poliimidové fólie s polyamidovým papírem NOMEX®. Jako pojivo je použita polyuretanová živice. NKN je vyrobena z poliimidové fólie spojením z obou dvou stran polyamidovým papírem NOMEX®. Jako pojivo je použita polyuretanová živice.

ERGOFOL NK tepelná tř. H 180°C se dodává v silách 0,21; 0,28 a v šířce 870 ±50 mm.

ERGOFOL NKN tepelná tř. H 180°C se dodává v silách 0,25; 0,35 a v šířce 870±50 mm.

Vlastnosti drážkové izolace NK a NKN musí odpovídat hodnotám uvedeným v tabulce.

Vlastnosti	Jednotka	ERGOFOL NK		ERGOFOL NKN	
Jmenovitá tloušťka	mm	0,21	0,28	0,25	0,35
NOMEX®	mm	0,18	0,25	0,08x2	0,13x2
Síla folie poliimidová	mm	0,025	0,025	0,025	0,025
Tolerance tloušťky	mm	±0,02	±0,02	±0,02	±0,02
Jmenovitá plošná hmotnost, ±12%	g/m ²	190	300	190	290
Síla přetržení, min.	N/10 mm				
Podél		270	270	160	270
Napříč		150	150	100	150
Průrazné napětí, min.	KV				
V dodávaném stavu (23°C)		7	7	7	7
Po zatížení (180°C)		6	6	6	6

Drážková izolace je vyráběna v rolích o šířce 870mm ±50mm. Na přání zákazníka může být dodávána v pásčích různé šíře.

ZN-2001/MP-TS-1274 a 1276

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 392

tel. 313562233, 313562033

E-mail: jiracz@email.cz

www.suma-msec.cz