



Katalogový list: Nitě polyamidové

Použití: K výrobě polyamidových nití se používá kordové hedvábí. Nitě se používají pro strojní šití a pro technické účely v obuvnickém průmyslu a v elektrotechnice k strojnímu bandážování.

D TEX	Počet Zákrutů 29 1 m nitě Pro skaní		Průměrná pevnost v N min.		Variační koef. pev. v % max.	Tažnost při přetrhu %	Výsledný zákrut	Prodejní jednotka	Počet m/kg
			Nitě bílé	Nitě barevné					
295x2x3	260	210	90	-	7,5	20	S, Z	1 ks	5650
295x3x3	260	210	130	-	7,5	20	S, Z	1 ks	3766
295x3x4	116	165	180	-	7,5	20	S, Z	1 ks	2825
295x3x6	116	140	270	-	7,5	20	S	1 ks	1883
295x6x5	116	85	470	-	7,5	20	S	1 ks	1130
940x1x3	260	215	150	150	6,5	20	Z	1 ks	3546
940x1x4	260	200	200	-	6,5	20	Z	1 ks	2660
940x2x2	225	215	200	-	6,5	20	S,Z	1 ks	2660
940x2x3	225	190	300	-	6,5	20	S,Z	1 ks	1773
940x3x3	204	165	450	-	6,5	20	S	1 ks	1182
940x4x4	175	125	800	800	6,5	20	S	1 ks	665
940x5x5	155	85	1250	1250	6,5	20	S	1 ks	425

Prodejní balení 250 g
 500 g
 1000 g