



Katalogový list: *Tkanice polyester*

Bandážovací polyesterová tkanice k elektrotechnickým účelům.
Teplotní třída B (120°C)

Specifikace:

Tkanice polyester					
Síla 0,10 mm					
klasifikace	Šířka mm	Hmotnost (g/m)	Tolerance šířky mm	Tolerance tloušťky mm	Počet nití
708117803100	10	0,8	+0,5/-1	0,01	39
708117803150	15	1,2	+0,5/-1	0,01	53
708117803200	20	1,6	+1/-1	0,01	73
708117803250	25	2,0	+1,5/-2	0,01	91
708117803300	30	2,4	+1,5/-2	0,01	109
708117803400	40	3,1	+1,5/-2,5	0,01	144
Síla 0,15 mm					
klasifikace	Šířka mm	Hmotnost (g/m)	Tolerance šířky mm	Tolerance tloušťky mm	Počet nití
708117804100	10	1,0	+0,5/-1	0,02	38
708117804150	15	1,4	+0,5/-1	0,02	52
708117804200	20	2,0	+1/-1	0,02	72
708117804250	25	2,4	+1,5/-2	0,02	90
708117804300	30	3,0	+1,5/-2	0,02	116
708117804350	35	3,3	+1,5/-2	0,02	122
708117804400	40	3,9	+1,5/-2,5	0,02	144
Síla 0,2					
klasifikace	Šířka mm	Hmotnost (g/m)	Tolerance šířky mm	Tolerance tloušťky mm	Počet nití
708117802100	10	1,3	+0,5/-1	0,02	30
708117802150	15	1,9	+0,5/-1	0,02	45
708117802200	20	2,6	+1/-1	0,02	60
708117802250	25	3,3	+1,5/-2	0,02	75
708117802300	30	3,9	+2/-2	0,02	89

Obvyklá délka tkanice v kotouči je 100 m nebo 50 m.

Pro dodávání a zkoušení platí PN 60108657 - 001/80/02
PN 60108657 - 003/80/02
ČSN 800890 metoda A
ČSN 800890 metoda K

Pro objednání stačí uvést sílu tkanice a šířku.