



## Katalogový list: Tkanice sklo

Bandážovací tkanice (stuha) sklo k elektrotechnickým účelům.  
Teplotní třída C (400°C)

**Specifikace:** technická data skelných izolačních stuh.

Tkanice sklo						
Síla 0,10 mm ±0,02						
klasifikace	Šířka mm	Hmotnost (g.m <sup>-2</sup> )	Tolerance šířky mm	Pevnost při přetržení N.mm <sup>-1</sup>	Barva střed. nitě	Vazba
708119848100	10	150 ±15	± 0,20	35 ±5	červená	plátňová
708119848150	15	150 ±15	± 0,20	35 ±5	červená	plátňová
708119848200	20	150 ±15	± 0,25	35 ±5	červená	plátňová
708119848250	25	150 ±15	± 0,25	35 ±5	červená	plátňová
708119848300	30	150 ±15	± 0,30	35 ±5	červená	plátňová
708119848350	35	150 ±15	± 0,35	35 ±5	červená	plátňová
708119848400	40	150 ±15	± 0,40	35 ±5	červená	plátňová
Síla 0,15 mm ±0,02						
klasifikace	Šířka mm	Hmotnost (g/m <sup>-2</sup> )	Tolerance šířky mm	Pevnost při přetržení N.mm <sup>-1</sup>	Barva střed. nitě	Vazba
708119849100	10	173 ±17	± 0,20	35 ±5	žlutá	plátňová
708119849150	15	173 ±17	± 0,20	35 ±5	žlutá	plátňová
708119849200	20	173 ±17	± 0,25	35 ±5	žlutá	plátňová
708119849250	25	173 ±17	± 0,25	35 ±5	žlutá	plátňová
708119849300	30	173 ±17	± 0,30	35 ±5	žlutá	plátňová
708119849350	35	173 ±17	± 0,35	35 ±5	žlutá	plátňová
708119849400	40	173 ±17	± 0,40	35 ±5	žlutá	plátňová
Síla 0,2 mm ±0,02						
klasifikace	Šířka mm	Hmotnost (g/m <sup>-2</sup> )	Tolerance šířky mm	Pevnost při přetržení N.mm <sup>-1</sup>	Barva střed. nitě	Vazba
708119847100	10	216 ±21	± 0,20	42 ±5	zelená	plátňová
708119847150	15	216 ±21	± 0,20	42 ±5	zelená	plátňová
708119847200	20	216 ±21	± 0,25	42 ±5	zelená	plátňová
708119847250	25	216 ±21	± 0,25	42 ±5	zelená	plátňová
708119847300	30	216 ±21	± 0,30	42 ±5	zelená	plátňová
708119847350	35	216 ±21	± 0,35	42 ±5	zelená	plátňová
708119847400	40	216 ±21	± 0,40	42 ±5	zelená	plátňová
708119847500	50	216 ±21	± 0,50	42 ±5	zelená	plátňová

Úbytek hmotnosti (po žihání 1 hod. 600°C) ≤ 2,5 %  
Obsah lubrikace ≤ 1,5 %  
Obvyklá délka tkanice v kotouči je 100 m nebo (50 m)

Pro objednání stačí uvést sílu tkanice a šířku.

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 392

E-mail: [jiracz@email.cz](mailto:jiracz@email.cz)

tel. 313562233, 313562033

[www.suma-msec.cz](http://www.suma-msec.cz)